

Bindemiddel Tjæreolje blanding, løsemiddelbasert	Størrelse 3L og 10L	Forpakning 1 spann	Forbruk 4-6m ² /l (Uhovlet) 8-12m ² /l (Hovlet)
Tørketid 30 min.	Bruksområde For treverk, utendørs bruk	Holdbarhet 60 måneder fra produksjon	EU Voc-innhold Natur lys: VOC 615 g/L Farget: VOC 500,89 g/L

BRUKSANVISNING

Fjern gammel beis og løse trefibre med stålborste. Sørg for at treverket er grundig rengjort og tørt (bruk kraftvask e.l.). Rør i ca 3 min før påføring.

Grunning er ikke nødvendig. Påføres i ett til to tynne strøk i treets lengderetning. Unngå behandling i direkte sollys. Påfør produktet på overflaten med pensel, rull eller sprøytepistol (høytrykkssprøyte 0,013-0,017). Tørketid er ca. 30 minutter pr. strøk, avhengig av underlag, filmtykkelse og værforhold.

Produktnr 10L: Natur Lys 4051 | Rognrød 4054 | Tyrirbrun 4057 | Moltegul 4060 | Konglebrun 4063 | Sort 4066



Tjærebeis (NO)

Tjærebeis i suveren Espesgardkvalitet, med flott farge og duft av natur. Beisen er enkel og rask å påføre. Den kan brukes på ubehandlet, impregneret og tidligere beiset tre. Høyt tjæreinnhold (37 %) sørger for å bevare treet i inntil 7-8 år. Lysekte farger og rikelig mengde med tørrstoff gir en nydelig glans og lød over lang tid. Kombiner gjerne med vår tjærebeis på spray, til vanskelige områder.

FORBEREDELSE: Bruk egnet verneutstyr. Fjern gammel beis og løse trefibre med stålborste (Dette gjelder også tømmer og kledning som har stått ubehandlet i mer enn 3 uker, samt glatthøvlet treverk). Rengjør treverket med kraftvask og la det tørke før påføring.

PÅFØRING: Rør godt om, før og under påføring. Grunning er ikke nødvendig. Påføres i ett til to tynne strøk i treets lengderetning. Unngå behandling i direkte sollys. Kan påføres ned til 0°C, men treverket må være tørt og rimfritt.

FORBRUK: Tre er levende – ulike tresorter og overflater trekker ulik mengde beis. Svært tørt underlag øker forbruket.

TØRKETID: Ca. 30 minutter pr. strøk, avhengig av underlag, filmtykkelse og værforhold.

RENGJØRING: Terpentin eller white spirit.

VEDLIKEHOLD: Over tid vil sol, vær og vind tære på treverk. Gjør ny behandling ved behov. Vedlikeholdsbeis: Tjærebeis Natur Lys. For mindre områder og vanskelige områder som endevend osv anbefales Espesgard Tjærebeis Spray.

FARGE: Lun, tjærebrun tone.

FARGERESULTAT PÅVIRKES AV: **UNDERLAG:** Uhovlet treverk gir betydelig mørkere resultat enn høvlet og laftet treverk. De to sistnevnte får en lysere tone, der treverket skinner mer gjennom. Tidligere behandlede flater gir mørkere resultat. **PÅFØRING:** Flere påføringer gir mørkere overflate. **VÆR:** Over tid blekes beisen av sol, vær og vind.

EN Highly flammable liquid and vapour. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Contains Turpentine, oil. May produce an allergic reaction. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves/protective clothing/respiratory protection/eye protection/protective footwear. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. In case of fire: Use ABC powder extinguisher to extinguish. Dispose of the contents/containers in accordance with the current legislation on waste treatment. **SE** Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Kan göra att man blir dåsig eller omötknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Innehåller Turpentine, oil. Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras ötkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Tvätta sig grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/andningskydd/ögonskydd/skyddande skor. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid brand: Släck branden med brandsläckare innehållande ABC-pulver. Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad återvinningsstation i din kommun. **NO** Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake døsigheit eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder Turpentine, oil. Kan gi en allergisk reaksjon. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/åndedrettsvern/vernebriller/beskyttende fotøy. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Ved brann: Slukk med ABC pulverapparat. Innhold/beholder leveres til henhold med lokale avfallsystemer.

Tjærbets (SE)

Tjærbets i fantastisk Espesgard-kvalitet, med vacker färg och en doft av naturen. Betsen är enkel och snabb att stryka på. Kan användas på obehandlat, impregnerat och tidigare betsat trä. Den höga tjärhalten (37 %) skyddar träet i upp till 7-8 år. Ljusäkta färger och en hög halt av torrsbstans ger vacker glans och en fin färgton under lång tid. Kombinera gärna med vår tjærbets på sprayflaska, för svåråtkomliga områden.

FÖRBEREDELSE: Använd lämplig skyddsutrustning. Skrubba bort gammal bets och lösa träfibrer med en stålborste (detta gäller även virke och träbeklädnad som stått obehandlat i mer än tre veckor samt planhyvlat virke). Rengör träet med ett grovrengöringsmedel och låt torka innan strykning.

STRYKNING: Rör om ordentligt, innan och under strykning. Grundning är inte nödvändigt. Stryk på ett till två tunna lager i träets längdriktning. Undvik att behandla träet i direkt solljus. Kan strykas på vid temperaturer ner till 0 °C, men träet måste vara torrt och frostfritt.

ÅTGÅNG: Trä är ett levande material – olika träslag och ytor absorberar olika mycket bets. Vid strykning av mycket torra ytor ökar åtgången.

TORKTID: Ca. 30 minuter per strykning, beroende på underlag, lagrets tjocklek och väderförhållanden.

RENGJÖRING: Terpentin eller lacknafa.


UNDERHÅLL: Med tiden kommer sol, väder och vind att slita på träet. Upprepa behandlingen vid behov. Underhållsbetsning: Tjærbets Natur Ljus. För mindre ytor och svåråtkomliga områden som t.ex. ändrä rekommenderas Espesgard tjærbetspray.

FÄRG: En varm, tjärbrun ton.

FÄRGRESULTATET PÅVERKAS AV: **UNDERLAG:** Ohyvlad virke får en påtagligt mörkare nyans än hyvlat och timrat virke. De två sistnämnda får en ljusare ton, där träet lyser igenom mer. Tidigare behandlede ytor får en mörkare nyans. **STRYKNING:** Flera strykningar ger en mörkare yta. **VÄDERFÖRHÅLLANDEN:** Bets bleks med tiden av sol, vind och väderförhållanden.



Anbefalte vær- og temperaturforhold
Rekommenderede væder- og temperaturforholdanden



Forbruk
Åtgång
Uhovlet: 4-6 m²/L
Hovlet: 8-12m²/L



Tørketid
Torktid
(ca. 30 min/20°C)



Verktøy:
Pensel / kost / rulle
Verktyg:
Pensel / borste / roller



Høytrykkssprøyte: dyse
Högtrycksspruta: munstycke
str./stl. 0,013-0,017



Danger / Fare / Fara

Contains: Turpentine, oil.
Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isooalkanes, cyclics, Tar, pine


UFI: EGM1-20C6-R000-THWQ

IIA VOC max. 500g/l (2010), VOC 400,11 g/l



www.espegard.no
Tlf. +47 32 08 63 30
Espesgard AS, N-3570 Ål

Tjærebeis TYRIRBRUN 10 L



V.nr 4057